

# **Инструкция по укладке замковой массивной доски БАМБУК HI-TECH Click**

## **Коллекция XXL**

### **ВНИМАНИЕ!!!**

**Рекомендуем укладку паркета из бамбука HI-TECH CLICK серии XXL только kleевым способом.**

**При укладке каким-либо другим способом гарантия предоставляться не будет.**

### **ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПАРКЕТА:**

1. Паркет в упаковке должен находиться в Помещении, в котором будет производиться укладка, не менее 3 суток.
2. Распаковка паркета должна производиться непосредственно перед укладкой.
3. Вскройте первую упаковку и внимательно осмотрите паркетные доски на предмет соответствия внешнего вида паркета заказанному материалу и наличия каких-либо дефектов.

Если у Вас есть какие-либо претензии к доскам из первой вскрытой упаковки, прекратите вскрытие упаковок и свяжитесь с торговой организацией, продавшей Вам паркет.

Торговая организация отправит к Вам своего представителя для ознакомления с сутью проблемы и принятия коллегиального с покупателем решения о необходимости и способах устранения недостатков, а при невозможности сделать это - обмене или возврате приобретенного паркета.

**Укладку паркета из бамбука HI-TECH CLICK серии XXL должны производить опытные паркетчики. Не доверяйте укладку общестроительным рабочим и дилетантам!!!**

**Вскрытые упаковки замене или возврату не подлежат (за исключением первой вскрытой упаковки)!**

**Претензии к внешнему виду и качеству паркета принимаются только до начала работ по укладке!**

## **УКЛАДКА КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ**

### **ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОД ПАРКЕТ**

Основание должно быть ровным, прочным, стабильным и чистым.

Этим требованиям вполне удовлетворяет конструкция из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, уложенной на хорошо просушенную цементную стяжку, имеющую влажность не более 3%.

При укладке каждый лист фанеры распиливается на 4 равных части, которые крепятся на клей и шурупы «в разбежку» на расстоянии около 5 мм друг от друга.

Влажность основания имеет огромное значение для стабильности паркета, поэтому обращаем ваше внимание на то, что цементная стяжка толщиной 4 - 5 см при температуре в помещении не менее 15 градусов С должна выдерживаться до укладки паркета 7 – 8 недель. При большей толщине стяжки на каждый дополнительный сантиметр потребуется дополнительно 1,5 - 2 недели сушки.

В том случае, когда фанера не может быть уложена непосредственно на стяжку, применяются лаги из сухого деревянного бруса (ширина не менее 5 см, влажность не более 12%), которые располагаются на расстоянии не более 30 см друг от друга.

Непосредственно перед укладкой паркета тщательно очистите фанеру от пыли, краски, битума и других возможных загрязнений и отшлифуйте ее.

Допустимая неровность поверхности, на которую производится укладка паркета, не должна превышать +/- 2мм на два погонных метра.

Относительная влажность воздуха в Помещении, где производится укладка паркета, должна быть в пределах от 40 до 60%, а температура – не менее 18 градусов С.

### **УКЛАДКА ПАРКЕТА**

Укладка массивного паркета должна производиться только на двухкомпонентный паркетный клей без использования паркетных шурупов или гвоздей.

Массивную доску обычно укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно плоскости окна). Начинайте укладку с угла помещения слева направо. Длинный язычок замка должен быть обращен от стены к центру помещения. Расстояние между торцами досок двух соседних рядов не должно быть менее 50 см.

### **Внимание!!!**

**Данный материал не подходит для полов с любыми системами подогрева.**